

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PARIS

(11) N° de publication :

2 232 303

(A n'utiliser que pour les
commandes de reproduction).

A1

**DEMANDE
DE BREVET D'INVENTION**

(21)

N° 74 19725

(54) Compositions grasses pour la réalisation de produits de maquillage et compositions cosmétiques les contenant.

(51) Classification internationale (Int. Cl.²). A 61 K 7/02.

(22) Date de dépôt 7 juin 1974, à 15 h 9 mn.

(33) (32) (31) Priorité revendiquée : *Demande de brevet déposée dans le Grand-Duché de Luxembourg, le 8 juin 1973, n. 67.772 au nom de la demanderesse.*

(41) Date de la mise à la disposition du public de la demande B.O.P.I. — «Listes» n. 1 du 3-1-1975.

(71) Déposant : Société anonyme dite : L'ORÉAL, résidant en France.

(72) Invention de : Christos Papantoniou et Jean Boulogne.

(73) Titulaire : *Idem* (71)

(74) Mandataire : Michel Nony, 29, rue Cambacérès, Paris (8).

La présente invention a pour objet une nouvelle composition grasse pour la réalisation de produits cosmétiques et notamment de produits de maquillage. La présente invention a également pour objet les compositions cosmétiques contenant ladite composition grasse.

5 Comme ceci est bien connu les produits de maquillage du type rouge à lèvres en stick ou en pâte, ou mascara sont constitués principalement d'une base grasse qui est un mélange d'une ou plusieurs cires et d'une ou plusieurs huiles.

10 Les huiles et les cires qui peuvent être utilisées pour la réalisation de tels produits de maquillage sont d'origine très diverse, leur choix dépendant avant tout de la destination des produits.

Jusqu'à ce jour on a exclusivement préconisé l'usage de certaines cires ou huiles d'origine animale, végétale ou minérale ou 15 de certaines substances synthétiques ayant des propriétés analogues à celles des substances naturelles et pouvant de la sorte avantageusement les remplacer.


Bien qu'utilisées de façon courante en cosmétique, ces cires et ces huiles, qu'elles soient d'origine naturelle ou synthétique, 20 ne permettent pas de conférer aux rouges à lèvres en stick ou en pâte et aux mascaras des propriétés totalement satisfaisantes notamment en ce qui concerne d'une part la solidité des sticks et d'autre part la brillance, la meilleure adhérence et la persistance du film déposé sur les lèvres ou sur les cils.

25 En effet, il importe d'une part que les rouges à lèvres sous forme de stick présentent une bonne résistance de sorte que lors de l'application il ne se produit pas de rupture ou cassure du bâton et d'autre part que les rouges à lèvres sous forme de pâte et les mascaras présentent une bonne adhérence tout en ayant une brillante 30 lance suffisante.

La Société demanderesse après d'importantes recherches vient de constater de façon tout-à-fait surprenante qu'il était possible de réaliser d'excellents produits de maquillage et notamment des rouges à lèvres en stick ou en pâte et des mascaras ayant les différentes propriétés mentionnées ci-dessus lorsque l'on utilisait 35 en tant que base grasse une composition contenant en mélange au moins un corps gras cosmétique et au moins un copolymère d'un type particulier ayant une grande affinité pour le corps gras et étant non-toxique.

40 La présente invention a donc pour objet, à titre de produit

industriel nouveau, une nouvelle composition grasse pour la réalisation de produits cosmétiques, cette nouvelle composition grasse étant caractérisée par le fait qu'elle comprend en mélange au moins un corps gras cosmétique et au moins un copolymère non-toxique correspondant à la formule suivante :



15 dans laquelle :

R_1 représente une chaîne hydrocarbonée saturée, linéaire ou ramifiée, ayant de 1 à 19 atomes de carbone;

R_2 représente un radical pris dans le groupe constitué par :

20 a) $-\text{O}-\overset{\text{O}}{\underset{\text{O}}{\text{C}}}-\text{R}_4$, R_4 ayant la même signification que R_1

mais est différent de R_1 dans un même copolymère,

b) $-\text{CH}_2-\text{R}_5$, R_5 représentant une chaîne hydrocarbonée saturée, linéaire ou ramifiée, ayant de 5 à 25 atomes de carbone,

25 c) $-\text{O}-\text{R}_6$, R_6 représentant une chaîne hydrocarbonée saturée, ayant de 2 à 18 atomes de carbone,

et d) $-\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\underset{\text{O}}{\text{C}}}-\text{R}_7$, R_7 représentant une chaîne hydrocarbonée saturée, linéaire ou ramifiée, ayant de 1 à 19 atomes de carbone,

30 et R_3 représente un atome d'hydrogène quand R_2 représente les radicaux a), b) ou c) ou R_3 représente un radical méthyle quand R_2 représente le radical d), ledit copolymère devant être constitué d'au moins 15% en poids d'au moins un monomère dérivé d'un motif Ia ou d'un motif Ib dans lesquels les chaînes hydrocarbonées, saturées ou ramifiées, ont au moins 7 atomes de carbone.

Selon l'invention, on entend par "corps gras" une cire, ou un mélange de cires, ou encore un mélange d'au moins une cire et d'au moins une huile. De façon préférentielle, le "corps gras" 40 selon l'invention est constitué de 6 à 100% d'au moins une cire

et de 0 à 94% d'au moins une huile.

La présence dans la composition grasse d'au moins un copolymère tel que défini ci-dessus, permet de conférer aux produits de maquillage se présentant sous forme de stick une grande résistance à la rupture, une excellente brillance et une très bonne tenue du film déposé sur les lèvres.

Pour les compositions se présentant sous forme de pâte, et notamment de rouges à lèvres ou de brillants à lèvres, la présence d'au moins un copolymère permet de conférer à ces compositions une très bonne onctuosité, une grande souplesse et une excellente brillance du film déposé sur les lèvres ainsi qu'une bonne adhérence et une augmentation de la persistance de la brillance du film.

Pour les compositions se présentant sous forme de mascaras, la présence d'un copolymère améliore également l'adhérence du film et augmente la résistance à l'eau du film déposé sur les cils.

Les copolymères tels qu'ils viennent d'être décrits précédemment présentent tous la particularité d'être liposolubles, c'est-à-dire ont une grande affinité pour les cires et les huiles avec lesquelles ils se trouvent en mélange. C'est cette propriété d'une grande importance qui permet de conférer d'excellentes qualités aux compositions cosmétiques réalisées à partir de la composition grasse selon l'invention.

Cette liposolubilité des copolymères est due à la présence d'au moins 15% en poids d'au moins un monomère comportant une chaîne grasse ayant de 7 à 25 atomes de carbone.

Selon l'invention, le corps gras est présent dans une proportion comprise entre 65 à 98% mais de préférence entre 75 à 95% et le copolymère dans une proportion comprise entre 2 à 35% mais de préférence entre 5 à 25% par rapport au poids total de la composition grasse.

Il doit être remarqué que dans la composition grasse selon l'invention, le copolymère tel que défini ci-dessus peut être utilisé soit seul, soit en mélange avec un autre copolymère du même type ou encore en mélange avec un homopolymère liposoluble.

Parmi les homopolymères de ce type, on peut en particulier citer ceux résultant de l'homopolymérisation d'esters vinyliques ayant de 9 à 22 atomes de carbone ou d'acrylates ou de méthacrylates d'alkyle, les radicaux alkyles ayant de 10 à 20 atomes de carbone.

De façon préférentielle, l'homopolymère est pris dans le

groupe constitué par : le polystéarate de vinyle, le polystéarate de vinyle réticulé à l'aide de divinylbenzène, de diallyl'éther ou de phtalate de diallyle, le polyméthacrylate de stéaryle, le polylaurate de vinyle, le polyméthacrylate de lauryle, le polyacrylate de stéaryle, le polyacrylate de lauryle, ces polyacrylates et polyméthacrylates pouvant être réticulés à l'aide de diméthacrylate de l'éthylène glycol ou de tétraéthylène glycol.

Comme il a été précisé ci-dessus le corps gras peut être constitué d'une ou plusieurs cires et dans ce cas, celle-ci peut être par exemple l'ozokérite, la lanoline, l'alcool de lanoline, la lanoline hydrogénée, la lanoline acétylée, la cire de lanoline, la cire d'abeille, la cire de Candellila, la cire microcristalline, la cire de Carnauba, l'alcool cétylique, l'alcool stéarylique, le spermaceti, le beurre de cacao, les acides gras de la lanoline, la pétrolatum, les vaselines, les mono, di et tri-glycérides concrets à 25°C, les esters gras concrets à 25°C, les cires de silicone telles que le méthyloctadécane-oxypolysiloxane et le poly (diméthylsiloxyl) stéaroxysiloxane, la monoéthanolamide stéarique, la colophane et ses dérivés tels que les abiétates de glycol et de glycérol, les huiles hydrogénées concrètes à 25°C, les sucroglycérides, et les oléates, myristates, lanolates, stéarates et dihydroxystéarates de Ca, Mg, Zr et Al.

Le corps gras peut également être constitué d'un mélange d'au moins une cire et d'au moins une huile et dans ce cas l'huile peut être par exemple : l'huile de paraffine, l'huile de Purcellin, le perhydrosqualène, l'huile d'amande douce, l'huile d'avocat, l'huile de calophyllum, l'huile de ricin, l'huile de cheval, l'huile de porc, l'huile d'olive, les huiles minérales ayant un point d'ébullition compris entre 310 et 410°C, les huiles de silicone telles que les diméthylpolysiloxanes, de l'alcool linoléique, l'alcool linoléique, l'alcool oléique, l'huile de germes de céréales telle que l'huile de germes de blé, le lanolate d'isopropyle, le palmittate d'isopropyle, le myristate d'isopropyle, le myristate de butyle, le myristate de cétyle, le stéarate d'hexadécyle, le stéarate de butyle, l'oléate de décyle, les acétyl-glycérides, les octanoates et décanoates d'alcools et de polyalcools tels ceux de glycol et glycérol, les ricinoléates d'alcools et de polyalcools tels celui de cétyle, l'alcool isostéarylique, le lanolate d'isocétyle, l'adipate d'isopropyle, le laurate d'hexyle et l'octyldodécanol.

Comme le précise la formule I, les copolymères entrant dans la composition grasse résultent de la copolymérisation d'au moins un ester vinylique et d'au moins un autre monomère qui peut être une α -oléfine, un alkylvinyléther ou un ester allylique ou méthallylique.

Les α -oléfines, les alkylvinyléthers et les esters allyliques ou méthallyliques n'étant pas des monomères homopolymérisables, à l'inverse des esters vinyliques, il s'ensuit que les copolymères qui résultent de la copolymérisation d'au moins un ester vinylique et d'au moins un monomère non-homopolymérisable tel que ceux mentionnés ci-dessus, sont en général constitués de 50 à 95% en moles d'au moins un motif Ia et de 50 à 5% en moles d'au moins un motif Ib dans lequel R_2 représente les radicaux $-CH_2 - R_5$, $-O - R_6$ ou $-CH_2 - O - C(=O) - R_7$.

Les copolymères peuvent également résulter de la copolymérisation d'au moins un ester vinylique et d'au moins un autre ester vinylique différent du premier.

Dans ce cas, comme indiqué ci-dessus, les esters vinyliques sont homopolymérisables et les copolymères de ce type sont en général constitués de 10 à 90% en moles d'au moins un motif Ia et de 90 à 10% en moles d'au moins un motif Ib dans lequel R_2 représente le radical $-O - C(=O) - R_4$.

Parmi les esters vinyliques conduisant au motif de formule Ia, ou au motif de formule Ib dans lequel $R_2 = -O - C(=O) - R_4$, on peut citer : l'acétate de vinyle, le propionate de vinyle, le butanoate de vinyle, l'octanoate de vinyle, le décanoate de vinyle, le laurate de vinyle, le stéarate de vinyle, l'isostéarate de vinyle, le diméthyl-2,2 octanoate de vinyle, le diméthylpropionate de vinyle, et le cécanoate de vinyle.

Parmi les α -oléfines conduisant au motif de formule Ib dans lequel $R_2 = -CH_2 - R_5$, on peut citer : l'octène-1, le dodécène-1, l'octadécène-1, l'eicosène-1, et les mélanges d' α -oléfines ayant de 22 à 28 atomes de carbone.

Parmi les alkylvinyléthers conduisant au motif de formule Ib dans lequel $R_2 = -O - R_6$, on peut citer : l'éthylvinyléther, le n-butylvinyléther, l'isobutylvinyléther, le décylvinyléther, le dodécylvinyléther, le cétylvinyléther et l'octadécylvinyléther.

Parmi les esters allyliques ou méthallyliques conduisant au motif de formule Ib dans lequel $R_2 = -CH_2 - O - \underset{\text{O}}{\underset{||}{C}} - R_7$, on peut

citer les acétates, les propionates, les diméthylpropionates, les
 5 butyrates, les hexanoates, les octanoates, les décanoates, les
 laurates, les diméthyl-2,2 pentanoates, les stéarates et les eico-
 sanoates d'allyle et de méthallyle.

Les copolymères tels qu'ils viennent d'être décrits ci-dessus
 peuvent également être réticulés à l'aide de certains types de réti-
 10 culants qui ont pour but d'augmenter sensiblement leur poids mo-
 léculaire.

Cette réticulation est effectuée lors de la copolymérisation
 et les réticulants peuvent être soit du type vinylique, soit du
 type allylique ou méthallylique.

15 Parmi ceux-ci on peut citer en particulier le tétraallyloxy-
 éthane, le divinylbenzène, l'octanedioate de divinyle, le dodéca-
 nedioate de divinyle, et l'octadécanedioate de divinyle.

Les copolymères utilisés selon la présente invention sont
 pour la plupart connus et ont un poids moléculaire compris entre
 20 2.000 et 500.000 et de préférence entre 4.000 et 200.000.

Parmi les différents copolymères utilisables dans la composi-
 tion grasse selon l'invention, on peut citer les copolymères :
 acétate de vinyle/stéarate d'allyle, l'acétate de vinyle/laurate
 de vinyle, acétate de vinyle/stéarate de vinyle, acétate de vinyle/
 25 octadécène, acétate de vinyle/octadécylvinyléther, propionate de
 vinyle/laurate d'allyle, propionate de vinyle/laurate de vinyle,
 stéarate de vinyle/octadécène-1, acétate de vinyle/dodécène-1,
 stéarate de vinyle/éthylvinyléther, propionate de vinyle/cétyl
 vinyle éther, stéarate de vinyle/acétate d'allyle, diméthyl-2,2
 30 octanoate de vinyle/laurate de vinyle, diméthyl-2,2 pentanoate
 d'allyle/laurate de vinyle, diméthyl propionate de vinyle/stéarate
 de vinyle, diméthyl propionate d'allyle/stéarate de vinyle, pro-
 pionate de vinyle/stéarate de vinyle, réticulé avec 0,2 % de
 divinyl benzène, diméthyl propionate de vinyle/laurate de vinyle,
 35 réticulé avec 0,2 % de divinyl benzène, acétate de vinyle/ octa-
 décyl vinyl éther, réticulé avec 0,2 % de tétraallyloxyéthane,
 acétate de vinyle/stéarate d'allyle, réticulé avec 0,2 % de divinyl
 benzène, acétate de vinyle/octadécène-1 réticulé avec 0,2% de di-
 vinyl benzène et propionate d'allyle/stéarate d'allyle réticulé
 40 avec 0,2 % de divinyl benzène.

Les copolymères, réticulés ou non, utilisables selon l'invention peuvent être obtenus selon les méthodes conventionnelles, c'est-à-dire par polymérisation : en masse, en suspension, en solution ou en émulsion.

5 De préférence, la polymérisation est effectuée en solution dans un solvant organique ou en suspension dans l'eau.

En tant que catalyseur, on peut utiliser par exemple le peroxyde de benzoyle, le peroxyde de lauroyle, ou l'azobisisobutyronitrile.

10 La température de polymérisation est généralement comprise entre 50° et 130°C.

La présente invention a également pour objet les compositions cosmétiques solides ou semi-solides contenant en tant que composition grasse la composition telle que définie précédemment.

15 Selon l'invention, la proportion de composition grasse dans les compositions cosmétiques est généralement comprise entre 99,5% à 15% en poids par rapport au poids total de la composition cosmétique, étant entendu que la proportion de copolymère par rapport au poids total de la composition cosmétique ne peut être inférieure
20 à 1,5% en poids.

Ces compositions selon l'invention peuvent se présenter soit sous forme de rouges à lèvres en stick ou en pâte, soit sous forme de mascaras.

Quand les compositions selon l'invention se présentent sous
25 forme de sticks, elles peuvent être soit des rouges à lèvres, soit des brillants à lèvres. La différence entre ces deux formes de réalisation réside dans le fait que les brillants à lèvres ne contiennent pas ou contiennent seulement une très faible proportion de colorants servant uniquement à teinter le stick mais ne permettant
30 pas de conférer aux lèvres une coloration.

Dans cette forme particulière de réalisation la composition grasse selon l'invention est de préférence présente dans une proportion comprise entre 75 à 99,5% par rapport au poids total du stick.

35 Les différents ingrédients qui peuvent être introduits dans ces sticks sont ceux conventionnellement utilisés pour ce type de formulation. Parmi ceux-ci on peut en particulier citer les colorants solubles ou insolubles qui sont en général présents dans une proportion comprise entre 6 et 15% les solvants de certains colorants insolubles dans les corps gras, et notamment des dérivés
40 d'éosine, les agents nacrants dans une proportion de 2 à 20%,

les parfums, les agents anti-solaires, les agents anti-oxydants et les conservateurs.

Parmi les différents colorants pour rouges à lèvres, on peut en particulier citer: les éosines et autres dérivés halogénés de fluorescéine (bromo-acidés) et notamment ceux connus sous les dénominations de D et C Red n° 21, D et C Red n° 27, D et C Orange n° 5, les pigments inorganiques tels que les oxydes de fer, de chrome, les outremers (polysulfures d'amino silicates) le bioxyde de titane, ces composés étant employés à une concentration d'environ 1 à 6% , les pigments organiques tels que : le D et C Red n° 36 et D et C Orange n° 17.

Enfin dans les colorants on peut également inclure les laques telles que les laques de calcium des D et C Red n° 7, 21 et 27, les laques de baryum des D et C Red n° 6 et 9, les laques d'Al des D et C Red n° 21 et D et C Yellow n° 5 et 6, et les laques de zirconium des D et C Red n° 21 et des D et C Orange n° 5.

Parmi les solvants des colorants insolubles dans les huiles, on peut citer les glycols, les esters de tétrahydrofurfuryl, les polyéthylèneglycols et les monoalkanolamides.

Parmi les agents nacrants on peut en particulier citer : l'oxychlorure de bismuth, le mica-titane et les cristaux de guanidine.

Parmi les agents anti-oxydants on peut citer en particulier ceux du type phénolique tels que les esters propylique, octylique et dodécylique de l'acide gallique, l'hydroxy-anisole butylé, l'hydroxy-toluène butylé et l'acide nordihydroguaiarétique.

Quand les compositions se présentent sous forme de pâtes elles peuvent être également des rouges à lèvres ou des brillants à lèvres et contiennent donc les mêmes ingrédients que les sticks. Dans cette forme de réalisation la composition grasse est également comprise dans une proportion identique à celle des sticks.

Toutefois; dans cette dernière la proportion de cire est plus faible et il est de préférence recommandé de ne pas excéder 85% de cire par rapport au poids total de la composition grasse.

Ces compositions qu'elles soient sous forme de sticks ou de pâtes sont de préférence anhydres toutefois dans certains cas elles peuvent contenir certaines quantités d'eau n'excédant pas généralement 8 à 10% par rapport au poids total de la composition cosmétique.

Quand les compositions cosmétiques selon l'invention se

65 g de stéarate d'allyle et 3,4 g de peroxyde de benzoyle en solution dans 100 g de benzène. La solution est chauffée au reflux, sous agitation pendant 19 heures, puis on introduit 3,4 g de peroxyde de benzoyle en solution dans 10 g de benzène et la polymérisation est poursuivie pendant 14 heures supplémentaires. Enfin, on introduit 1,7 g de peroxyde de benzoyle en solution dans 5 g de benzène et la polymérisation est poursuivie pendant 9 heures. On laisse refroidir et jette la solution dans 2 litres de méthanol. Le polymère précipite sous forme de poudre blanche qui est séchée à 50°C sous pression réduite.

Rendement : 96 %

Viscosité = 1,10 cp

EXEMPLES 3 à 23

En opérant d'une manière semblable d'autres copolymères ont été obtenus. Ceux-ci sont rassemblés dans le tableau A.

15

20

25

30

35

40

EXEMPLES DE PREPARATION - TABLEAU A

| Exem- ple | Copolymère préparé | % en moles | % en poids | Solvant | Nature et % du catalyseur (c) | Précipitant (b) | Viscosité (cp) (a) |
|--------------|---|---------------|---------------|-------------|--|----------------------|--------------------------|
| 3 | Acétate de vinyle Laurate de vinyle | 53 | 30 | Isopropanol | AIBN 2% (c) | Méthanol | 0,81 |
| | | 47 | 70 | | | | |
| 4 | Acétate de vinyle Stéarate de vinyle | 70 | 40 | Méthanol | AIBN 1% | Méthanol | 1,95 |
| | | 30 | 60 | | | | |
| 5 | Propionate de vinyle Laurate de vinyle | 43 | 25 | Isopropanol | AIBN 3% | Méthanol | 0,74 |
| | | 57 | 75 | | | | |
| 6 | Stéarate de vinyle Octadécène-1 | 77 | 80 | Isopropanol | AIBN 3% | Octane | 0,70 |
| | | 23 | 20 | | | | |
| 7 | Acétate de vinyle Dodécène | 66 | 50 | Isopropanol | AIBN 2% | Evaporation à sec | 0,70 |
| | | 34 | 50 | | | | |
| 8 | Acétate de vinyle Octadécène-1 | 81 | 60 | Isopropanol | AIBN 2% | Eau | 0,76 |
| | | 19 | 40 | | | | |
| 9 | Stéarate de vinyle Ethyl vinyl éther | 50 | 80 | Méthanol | AIBN 3% | Evaporation à sec | 1,10 |
| | | 50 | 20 | | | | |
| 10 | Propionate de vinyle Cétyl vinyl éther | 94 | 85 | Isopropanol | AIBN 2% | Eau | 0,79 |
| | | 6 | 15 | | | | |

TABLEAU A (Suite)

| Exem- ple | Copolymère préparé | % en moles | % en poids | Solvant | Nature et % du catalyseur | Précipitant (b) | Viscosité (cp) (a) |
|--------------|---|---------------|---------------|-------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 11 | Acétate de vinyle Octadécyl vinyl éther | 77 23 | 50 50 | Isopropanol | AIBN 3% | Eau | 0,70 |
| 12 | Propionate de vinyle Laurate d'allyle | 90 10 | 80 20 | Méthanol | AIBN 3% | Eau | 1,11 |
| 13 | Stéarate de vinyle Acétate d'allyle | 53 47 | 80 20 | Méthanol | AIBN 4% | Méthanol | 0,89 |
| 14 | Diméthyl-2,2 octanoate de vinyle Laurate de vinyle | 72 28 | 70 30 | Méthanol | AIBN 4% | Méthanol | 1,01 |
| 15 | Diméthyl-2,2 pentanoate d'allyle Laurate de vinyle | 25 75 | 20 80 | Méthanol | AIBN 3% | Méthanol | 0,69 |
| 16 | Diméthyl propionate de vinyle Stéarate de vinyle | 38 62 | 20 80 | Méthanol | AIBN 1% | Méthanol | 1,27 |
| 17 | Diméthyl propanoate d'allyle Stéarate de vinyle | 48 52 | 30 70 | Méthanol | AIBN 4% | Méthanol | 0,70 |
| 18 | Propionate de vinyle Stéarate de vinyle réticulé avec 0,2 % de divinylbenzène | 57 43 | 30 70 | Acétone | AIBN 3% | Evaporation à sec | 0,97 |

TABLEAU A (Suite)

| Exem- ple | Copolymère préparé | % en moles | % en poids | Solvant | Nature et % du catalyseur | Précipitant (b) | Viscosité (cp) (a) |
|--------------|---|---------------|---------------|-------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 19 | Diméthyl propanoate de vinyle Laurate de vinyle réticulé avec 0,2 % de divinylbenzène | 24 76 | 15 85 | Isopropanol | AIBN 2% | Méthanol | 0,76 |
| 20 | Acétate de vinyle Octadécyl vinyl éther réticulé avec 0,2 % de tétraallyloxyéthane | 77 23 | 50 50 | Benzène | AIBN 3% | Ethanol | 0,61 |
| 21 | Acétate de vinyle Stéarate d'allyle réticulé avec 0,2 % de divinylbenzène | 62 38 | 30 70 | Isopropanol | AIBN 2% | Méthanol | 0,68 |
| 22 | Acétate de vinyle Octadécène-1 réticulé avec 0,2 % de divinylbenzène | 75 25 | 50 50 | Isopropanol | AIBN 2% | Evaporation à sec | 0,6 |
| 23 | Propionate d'allyle Stéarate de vinyle réticulé avec 0,2 % de divinylbenzène | 23 77 | 10 90 | Acétone | AIBN 2% | Evaporation à sec | 0,74 |

Remarques : Tous les copolymères des exemples 3 à 23 ont été préparés par chauffage en solution à 80° C pendant 24 heures.

(a) : Les viscosités ont été mesurées en solution à 5 % dans le toluène à 34°6 C.

(b) : Après la fin de la polymérisation le mélange est versé dans l'un des solvants indiqués pour précipiter le copolymère.

(c) : AIBN (Azo bis iso butyronitrile).

EXEMPLES DE COMPOSITIONS SELON L'INVENTION

Préparations de rouges à lèvres en sticks

EXEMPLE I

On prépare selon l'invention un rouge à lèvres sous forme

5 de stick ayant la composition suivante :

| | | |
|--|------|---|
| Composition grasse A | 89,9 | g |
| Anti-oxydant (hydroxytoluène butylé) | 0,1 | g |
| Anti-solaire (triméthyl-benzylidène-heptanone) | 1 | g |
| Parfum | 1 | g |

10 Colorants :

| | | |
|------------------------------------|-----|---|
| Oxyde de titane | 4,5 | g |
| D et C Red n° 36 | 1 | g |
| Laque Al de F.D.C. Yellow 6 | 1 | g |
| Laque Al de D et C Red n° 27 | 1,5 | g |

15 La composition grasse A résulte du mélange des ingrédients suivants :

| | | |
|--|----|---|
| Ozokérite | 16 | g |
| Lanoline | 28 | g |
| Alcool oléique | 10 | g |
| 20 Ricinoléate de cétyle | 20 | g |
| Triglycérides d'acide octanoïque | 20 | g |
| Huile de germes de blé | 1 | g |
| Copolymère selon l'exemple 1 | 5 | g |

EXEMPLE II

25 On prépare selon l'invention un rouge à lèvres nacré sous forme de stick ayant la composition suivante :

| | | |
|--|------|---|
| Composition grasse B..... | 79,9 | g |
| Anti-oxydant (hydroxytoluène-butylé) | 0,1 | g |
| Anti-solaire (triméthyl-benzylidène-heptanone) | 1 | g |

30 Colorants :

| | | |
|------------------------------------|-----|---|
| Oxyde de titane | 1 | g |
| Laque Al de D et C Red n° 27 | 1,5 | g |
| Oxyde de fer noir | 1 | g |
| Oxyde de fer jaune | 0,5 | g |

35 Mica-titane

La composition grasse B résulte du mélange des ingrédients suivants :

| | | |
|-----------------------------|----|---|
| Cire de Candellila | 9 | g |
| Cire microcristalline | 4 | g |
| 40 Huile minérale | 13 | g |

TABLEAU A (Suite)

| Exem- ple | Copolymère préparé | % en moles | % en poids | Solvant | Nature et % du catalyseur | Précipitant (b) | Visc sité (cp) (a) |
|--------------|---|---------------|---------------|-------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 19 | Diméthyl propanoate de vinyle Laurate de vinyle réticulé avec 0,2 % de divinylbenzène | 24 76 | 15 85 | Isopropanol | AIBN 2% | Méthanol | 0,76 |
| 20 | Acétate de vinyle Octadécyl vinyl éther réticulé avec 0,2 % de tétraallyloxyéthane | 77 23 | 50 50 | Benzène | AIBN 3% | Ethanol | 0,61 |
| 21 | Acétate de vinyle Stéarate d'allyle réticulé avec 0,2 % de divinylbenzène | 62 38 | 30 70 | Isopropanol | AIBN 2% | Méthanol | 0,68 |
| 22 | Acétate de vinyle Octadécène-1 réticulé avec 0,2 % de divinylbenzène | 75 25 | 50 50 | Isopropanol | AIBN 2% | Evaporation à sec | 0,6 |
| 23 | Propionate d'allyle Stéarate de vinyle réticulé avec 0,2 % de divinylbenzène | 23 77 | 10 90 | Acétone | AIBN 2% | Evaporation à sec | 0,74 |

Remarques : Tous les copolymères des exemples 3 à 23 ont été préparés par chauffage en solution à 80° C pendant 24 heures.

(a) : Les viscosités ont été mesurées en solution à 5 % dans le toluène à 34,6 C.

(b) : Après la fin de la polymérisation le mélange est versé dans l'un des solvants indiqués pour précipiter le copolymère.

(c) : AIBN (Azo bis iso butyronitrile).

EXEMPLES DE COMPOSITIONS SELON L'INVENTION

Préparations de rouges à lèvres en sticks

EXEMPLE I

On prépare selon l'invention un rouge à lèvres sous forme de stick ayant la composition suivante :

| | | | |
|----|---|------|---|
| 5 | Composition grasse A | 89,9 | g |
| | Anti-oxydant (hydroxytoluène butylé) | 0,1 | g |
| | Anti-solaire (triméthyl-benzylidène-heptanone) | 1 | g |
| | Parfum | 1 | g |
| 10 | Colorants : | | |
| | Oxyde de titane | 4,5 | g |
| | D et C Red n° 36 | 1 | g |
| | Laque Al de F.D.C. Yellow 6 | 1 | g |
| | Laque Al de D et C Red n° 27 | 1,5 | g |
| 15 | La composition grasse A résulte du mélange des ingrédients suivants : | | |
| | Ozokérite | 16 | g |
| | Lanoline | 28 | g |
| | Alcool oléique | 10 | g |
| 20 | Ricinoléate de cétyle | 20 | g |
| | Triglycérides d'acide octanoïque | 20 | g |
| | Huile de germes de blé | 1 | g |
| | Copolymère selon l'exemple 1 | 5 | g |

EXEMPLE II

On prépare selon l'invention un rouge à lèvres nacré sous forme de stick ayant la composition suivante :

| | | | |
|----|--|------|---|
| 25 | Composition grasse B..... | 79,9 | g |
| | Anti-oxydant (hydroxytoluène-butylé) | 0,1 | g |
| | Anti-solaire (triméthyl-benzylidène-heptanone) | 1 | g |
| 30 | Colorants : | | |
| | Oxyde de titane | 1 | g |
| | Laque Al de D et C Red n° 27 | 1,5 | g |
| | Oxyde de fer noir | 1 | g |
| | Oxyde de fer jaune | 0,5 | g |
| 35 | Mica-titane | 15 | g |

La composition grasse B résulte du mélange des ingrédients suivants :

| | | | |
|----|-----------------------------|----|---|
| 40 | Cire de Candellila | 9 | g |
| | Cire microcristalline | 4 | g |
| | Huile minérale | 13 | g |

| | | |
|--------------------------------------|----|---|
| Ricinoléate de cétyle | 15 | g |
| Lanoline | 15 | g |
| Lanoline liquide | 25 | g |
| Lanolate d'isopropyle | 14 | g |
| 5 Copolymère selon l'exemple 3 | 5 | g |

EXEMPLE III

On prépare selon l'invention un brillant à lèvres transparent sous forme de stick ayant la composition suivante :

| | | |
|--|------|---|
| Composition grasse C | 96,9 | g |
| 10 Anti-oxydant (hydroxy-anisole-butylé) | 0,1 | g |
| Parfum | 1 | g |
| Colorants : | | |
| Laque Zr de D et C Red n° 21 | 0,5 | g |
| D et C Red n° 36 | 1 | g |
| 15 Laque Al de F.D.C. Yellow n° 5 | 0,5 | g |

La composition grasse C résulte du mélange des ingrédients suivants :

| | | |
|------------------------------------|------|---|
| Ozokérite | 12,5 | g |
| Cire de Carnauba | 2 | g |
| 20 Cire de Candellila | 2 | g |
| Lanoline hydrogénée | 5 | g |
| Huile de ricin | 38,5 | g |
| Alcool oléique | 15 | g |
| Lanolate d'isopropyle | 10 | g |
| 25 Lanoline liquide | 5 | g |
| Copolymère selon l'exemple 1 | 10 | g |

EXEMPLE IV

On prépare selon l'invention un rouge à lèvres sous forme de stick ayant la composition suivante :

| | | |
|--|------|---|
| 30 Composition grasse D | 89,9 | g |
| Anti-oxydant (hydroxy-toluène-butylé) | 0,1 | g |
| Anti-solaire (triméthyl-benzylidène-heptanone) | 1 | g |
| Parfum | 1 | g |
| Colorants : | | |
| 35 Oxyde de titane | 4,5 | g |
| D et C Red n° 36 | 1 | g |
| Laque Al de F.D.C. Yellow 6 | 1 | g |
| Laque Al de D et C Red n° 27 | 1,5 | g |

La composition grasse D est identique à la composition C 40 à l'exception des 10 g du copolymère qui sont remplacés par un

mélange de :

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| Copolymère selon l'exemple 2 | 6 | g |
| Polystéarate de vinyle..... | 4 | g |

EXEMPLE V

5 On prépare selon l'invention un rouge à lèvres sous forme de stick ayant la composition suivante :

| | | |
|--|------|---|
| Composition grasse E | 89,8 | g |
| Anti-oxydant (hydroxy-toluène-butylé) | 0,1 | g |
| Anti-solaire (triméthyl-benzylidène-heptanone) 1 | | g |
| 10 Parfum | 1 | g |
| Colorants : | | |
| Oxyde de titane | 2,2 | g |
| Laque Al de D et C Red n° 27 | 3,6 | g |
| Oxyde de fer noir | 0,4 | g |
| 15 D et C Red n° 36 | 0,9 | g |
| Laque Al de D et C Yellow n° 6 | 1 | g |

La composition grasse E résulte du mélange des ingrédients suivants :

| | | |
|--|----|---|
| Cire microcristalline | 9 | g |
| 20 Lanoline | 30 | g |
| Alcool oléique | 9 | g |
| Ricinoléate de cétyle | 20 | g |
| Triglycérides d'acide octanoïque | 16 | g |
| Lanolate d'isopropyle | 10 | g |
| 25 Huile de germes de blé | 1 | g |
| Copolymère selon l'exemple 4 | 5 | g |

Dans cette composition grasse E le copolymère selon l'exemple 4 peut être avantageusement remplacé par la même quantité d'un des copolymères préparé selon les exemples : 5, 6, 7 ou 9.

30 EXEMPLE VI

On prépare selon l'invention un rouge à lèvres sous forme de stick ayant la composition suivante :

| | | |
|---|------|---|
| Composition grasse E' | 82,5 | g |
| Anti-oxydant (hydroxy-toluène-butylé) | 0,1 | g |
| 35 Parfum | 1 | g |
| Oxyde de titane | 1,8 | g |
| D et C orange n° 5 | 0,3 | g |
| Laque Al de D et C Yellow n° 6 | 8,8 | g |
| D et C Red n° 6 | 5,5 | g |

40 La composition grasse E' est identique à la composition

grasse E à l'exception du fait que les 5 g de copolymères selon l'exemple 4 ont été remplacés par la même quantité de copolymères selon l'exemple 10.

EXEMPLE VII

5 On prépare selon l'invention un rouge à lèvres nacré sous forme de stick ayant la composition suivante :

| | |
|--|---------|
| Composition E" | 78,85 g |
| Anti-oxydant (hydroxy-toluène-butylé) | 0,1 g |
| Parfum | 1 g |
| 10 Laque zirconium de D et C Red n° 21 | 0,8 g |
| Oxyde de fer noir | 0,05 g |
| Orange de D et C n° 5 | 0,2 g |
| D et C Red n° 36 | 0,8 g |
| Laque de D et C Yellow n° 6 | 3,2 g |
| 15 Mica-titane | 15 g |

La composition grasse E" est identique à la composition grasse E à l'exception du fait que les 5 g de copolymère selon l'exemple 4 ont été remplacés par la même quantité de copolymère selon l'exemple 11.

20 EXEMPLE VIII

On prépare selon l'invention un rouge à lèvres sous forme de stick ayant la composition suivante :

| | |
|---|---------|
| Composition grasse F | 89,62 g |
| Anti-oxydant (hydroxy-toluène-butylé) | 0,1 g |
| 25 Parfum | 1 g |
| D et C Red n° 30 | 5 g |
| Laque calcium de D et C n° 7 | 0,8 g |
| D et C Red n° 36 | 0,5 g |
| Oxyde de titane | 2,6 g |
| 30 Oxyde de fer noir | 0,38 g |

La composition grasse F résulte du mélange des ingrédients suivants :

| | |
|-------------------------------------|------|
| Ozokérite | 13 g |
| Lanoline liquide | 8 g |
| 35 Alcool oléique | 15 g |
| Cire de Carnauba | 3 g |
| Huile de ricin | 44 g |
| Lanolate d'isopropyle | 12 g |
| Copolymère selon l'exemple 20 | 5 g |

Brillant à lèvres sous forme de pâteEXEMPLE IX

On prépare selon l'invention un brillant à lèvres sous forme de pâte ayant la composition suivante :

| | | | |
|----|--------------------------------------|------|---|
| 5 | Composition grasse G | 97,9 | g |
| | Anti-oxydant | 0,1 | g |
| | Parfum | 1 | g |
| | Colorants : | | |
| | Oxyde de titane | 0,2 | g |
| 10 | Laque Zr de D et C Red n° 21 | 0,3 | g |
| | Laque Al de F.D.C. Yellow n° 6 | 0,2 | g |
| | D et C Red n° 36 | 0,3 | g |

La composition grasse G résulte du mélange des ingrédients suivants :

| | | | |
|----|-------------------------------------|----|---|
| 15 | Lanoline | 30 | g |
| | Lanoline liquide | 30 | g |
| | Vaseline | 10 | g |
| | Huile minérale | 9 | g |
| | Cire microcristalline | 1 | g |
| 20 | Copolymère selon l'exemple 17 | 20 | g |

Dans cette composition grasse G le copolymère selon l'exemple 17 peut être avantageusement remplacé par un copolymère préparé selon les exemples 19 et 22.

EXEMPLE X

25 On prépare selon l'invention un brillant à lèvres nacré sous forme de pâte ayant la composition suivante :

| | | | |
|----|---|------|---|
| | Composition grasse H | 80,9 | g |
| | Anti-oxydant (hydroxy-anisole-butylé) | 0,1 | g |
| | Parfum | 1 | g |
| 30 | Colorants : | | |
| | Laque Al de D et C Red n° 27 | 0,5 | g |
| | D et C Red n° 36 | 0,5 | g |
| | Laque Al F.D.C. Yellow n° 5 | 0,5 | g |
| | Oxychlorure de Bi | 16,5 | g |

35 La composition grasse H résulte du mélange des ingrédients suivants :

| | | | |
|----|-----------------------------|----|---|
| | Lanoline | 30 | g |
| | Cire de lanoline | 4 | g |
| | Alcool oléique | 13 | g |
| 40 | Ricinoléate de cétyle | 10 | g |
| | Huile minérale | 3 | g |

2232303

| | | |
|-------------------------------------|----|---|
| Huile de ricin | 20 | g |
| Copolymère selon l'exemple 13 | 20 | g |

Dans cette composition grasse H le copolymère selon l'exemple 13 peut être avantageusement remplacé par la même quantité d'un
5 copolymère préparé selon les exemples 12, 15 et 16.

EXEMPLE XI

On prépare selon l'invention un brillant à lèvres sous forme de pâte ayant la composition suivante :

| | | |
|---|-------|---|
| Composition grasse I | 97,04 | g |
| 10 Anti-oxydant (hydroxy-toluène-butylé) | 0,1 | g |
| Parfum | 1 | g |
| Laque zirconium D et C Red n° 21 | 0,4 | g |
| Laque calcium D et C Red n° 7 | 0,12 | g |
| Oxyde de fer noir | 0,14 | g |
| 15 Laque Al de D et C Yellow n° 6 | 1,2 | g |

La composition grasse I résulte du mélange des ingrédients suivants :

| | | |
|-------------------------------------|-----|---|
| Cire microcristalline | 1,5 | g |
| Ozokérite | 2,5 | g |
| 20 Lanoline | 15 | g |
| Lanoline minérale | 37 | g |
| Bentonite cationique | 4 | g |
| Copolymère selon l'exemple 23 | 10 | g |

EXEMPLE XII

25 On prépare selon l'invention un brillant à lèvres légèrement nacré sous forme de pâte ayant la composition suivante :

| | | |
|--|-------|---|
| Composition grasse J | 93,95 | g |
| Anti-oxydant (hydroxy-toluène-butylé) | 0,1 | g |
| Parfum | 1 | g |
| 30 D et C Red n° 21 | 0,05 | g |
| Laque zirconium D et C Red n° 21 | 0,2 | g |
| Laque calcium D et C Red n° 7 | 0,2 | g |
| Laque aluminium D et C Yellow n° 6 | 0,5 | g |
| Mica-titane | 4 | g |

35 La composition J résulte du mélange des ingrédients suivants:

| | | |
|---------------------------------|-----|---|
| Cire microcristalline | 2,5 | g |
| Ozokérite | 3 | g |
| Lanoline liquide | 28 | g |
| Huile minérale | 11 | g |
| 40 Lanoline | 23 | g |
| Huile minérale solidifiée | 15 | g |

Bentonite cationique 7,5 g
Copolymère selon l'exemple 18 10 g

Dans cette composition grasse le copolymère selon l'exemple 18 peut être avantageusement remplacé par la même quantité de copolymère préparé selon l'exemple 14, 20 ou 21.

EXEMPLE XIII

On prépare selon l'invention un brillant à lèvres sous forme de pâte ayant la composition suivante :

Composition grasse K 97,570 g
10 Anti-oxydant (hydroxy-toluène-butylé) ... 0,1 g
Parfum 1 g
Oxyde de fer noir 0,035 g
D et C Red n° 6 0,37 g
D et C Red n° 36 0,175 g
15 Oxyde de fer jaune 0,75 g

La composition grasse K résulte du mélange des ingrédients suivants :

Cire microcristalline 1,5 g
Ozokérite 2 g
20 Lanoline liquide 28 g
Huile minérale 11 g
Lanoline 20 g
Huile minérale solidifiée 15 g
Bentonite cationique 7,5 g
25 Copolymère selon l'exemple 17 15 g

Dans cette composition grasse K le copolymère selon l'exemple 17 peut être remplacé par un mélange de copolymères préparés selon les exemples 8 et 11 (10 g de copolymère selon l'exemple 8 et 5 g de copolymère selon l'exemple 11).

EXEMPLE XIV

On prépare selon l'invention un rouge à lèvres sous forme de pâte pour applicateur ayant la composition suivante :

Composition grasse L 85,9 g
Anti-oxydant (hydroxy-toluène-butylé) ... 0,1 g
35 Bentonite cationique 5 g
Parfum 1 g
Colorants :
Oxyde de titane 1 g
Laque Al de D et C Red n° 27 3 g
40 Laque Ca de D et C Red n° 7 4 g

La composition grasse L résulte du mélange des ingrédients suivants :

| | | | |
|----|------------------------------------|----|---|
| | Lanoline | 18 | g |
| | Lanolate d'isopropyle | 18 | g |
| 5 | Huile minérale | 4 | g |
| | Alcool oléique | 10 | g |
| | Lanoline hydrogénée | 8 | g |
| | Ricinoléate de cétyle | 8 | g |
| | Huile de ricin | 18 | g |
| 10 | Copolymère selon l'exemple 1 | 20 | g |

EXEMPLE XV

On prépare selon l'invention un rouge à lèvres sous forme de pâte ayant la composition suivante :

| | | | |
|----|--|------|---|
| | Composition grasse M | 83,9 | g |
| 15 | Anti-oxydant (hydroxy-anisole-butylé) | 0,1 | g |
| | Parfum | 1 | g |
| | Bentonite cationique | 3 | g |
| | Colorants : | | |
| | Oxyde de titane | 1 | g |
| 20 | Laque Al de D et C Red n° 27 | 3 | g |
| | D et C Red n° 30 | 3 | g |
| | Laque Ca de D et C Red n° 7 | 5 | g |

La composition grasse M est identique à la composition G à l'exception des 20 g de copolymère qui sont remplacés par un

25 mélange de :

| | | | |
|--|---|----|---|
| | Copolymère selon l'exemple 1..... | 10 | g |
| | Copolymère selon l'exemple 6 | 5 | g |
| | Polystéarate de vinyle réticulé à l'aide de divinylbenzène | 5 | g |

30 EXEMPLE XVI

On prépare selon l'invention un rouge à lèvres sous forme de pâte ayant la composition suivante :

| | | | |
|----|--|------|---|
| | Composition grasse N | 76,9 | g |
| | Anti-oxydant (hydroxy-toluène-butylé) | 0,1 | g |
| 35 | Parfum | 1 | g |
| | Bentonite cationique | 4 | g |
| | Colorants : | | |
| | Laque Ca de D et C Red n° 7 | 1,5 | g |
| | D et C red n° 30 | 3 | g |
| 40 | Laque Al de F.D.C. Red n° 5 | 1,5 | g |

2232303

Mica-titane 12 g

La composition grasse N résulte du mélange des ingrédients suivants :

| | | | |
|----|--|----|---|
| | Cire microcristalline | 1 | g |
| 5 | Cire de Candellila | 2 | g |
| | Cire de Lanoline | 5 | g |
| | Huile de ricin | 8 | g |
| | Ricinoléate de cétyle | 8 | g |
| | Huile minérale | 20 | g |
| 10 | Lanolate d'isopropyle | 11 | g |
| | Triglycérides d'acide décanoïque | 15 | g |
| | Copolymère selon l'exemple 21 | 30 | g |

Dans cette composition grasse le copolymère selon l'exemple 21 peut être avantageusement remplacé par le copolymère selon l'exemple 23.

EXEMPLE XVII

On prépare selon l'invention un mascara automatique du type "MASCARA MATIC" ayant la composition suivante :

| | | | |
|----|--|------|---|
| | Composition grasse O | 18 | g |
| 20 | Oléostéarate d'aminopropanediol | 12 | g |
| | Hydroxyéthylcellulose | 1 | g |
| | Eau déminéralisée | 58,8 | g |
| | Oxyde de fer noir | 10 | g |
| | Para-hydroxy benzoate de méthyle | 0,2 | g |

La composition grasse O résulte du mélange des ingrédients suivants :

| | | | |
|--|------------------------------------|----|---|
| | Cire de Carnauba | 99 | g |
| | Copolymère selon l'exemple 1 | 11 | g |

EXEMPLE XVIII

On prépare selon l'invention un mascara automatique du type "MASCARA MATIC" ayant la composition suivante :

| | | | |
|----|--|------|---|
| | Composition grasse P | 18 | g |
| | Oléostéarate d'aminopropanediol | 12 | g |
| | Hydroxyéthylcellulose | 1 | g |
| 35 | Eau déminéralisée | 58,8 | g |
| | Oxyde de fer jaune | 6 | g |
| | Oxyde de fer noir | 4 | g |
| | Para-hydroxy benzoate de méthyle | 0,2 | g |

La composition grasse P résulte du mélange des ingrédients suivants :

2232303

| | | |
|------------------------------------|----|---|
| Cire de Carnauba | 89 | g |
| Copolymère selon l'exemple 2 | 11 | g |

Dans cette composition grasse le copolymère selon l'exemple 2 peut être avantageusement remplacé par la même quantité de copolymère selon les exemples 3, 5, 7, 8 et 18.

EXEMPLE XIX

On prépare selon l'invention un mascara ayant la composition suivante :

| | | |
|---|------|---|
| Composition grasse Q | 18 | g |
| 10 Oléostéarate d'aminopropanediol | 12 | g |
| Hydroxyéthylcellulose | 1 | g |
| Eau déminéralisée | 58,8 | g |
| Polysulfure d'aminosilicate | 8 | g |
| Oxyde de fer noir | 2 | g |
| 15 Para-hydroxy benzoate de méthyle | 0,2 | g |

La composition grasse Q résulte du mélange des ingrédients suivants :

| | | |
|-------------------------------------|----|---|
| Cire de Carnauba | 89 | g |
| Copolymère selon l'exemple 12 | 11 | g |

Dans cette composition grasse le copolymère selon l'exemple 12 peut être avantageusement remplacé par la même quantité de copolymère préparé selon les exemples 20, 21 et 23.

EXEMPLE XX

On prépare selon l'invention un mascara anhydre en procédant au mélange des ingrédients suivants :

| | | |
|--|------|---|
| Composition grasse R | 39 | g |
| Isoparaffine | 56,8 | g |
| Oxyde de fer noir | 4 | g |
| Para-hydroxy benzoate de méthyle | 0,2 | g |

La composition grasse R résulte du mélange des ingrédients suivants :

| | | |
|--|------|---|
| Cire d'abeille | 62,5 | g |
| Alcool de lanoline | 12,5 | g |
| Lanoline acétylée | 10 | g |
| 35 Copolymère selon l'exemple 14 | 15 | g |

EXEMPLE XXI

On prépare selon l'invention un mascara anhydre en procédant au mélange des ingrédients suivants :

| | | |
|----------------------------|------|---|
| Composition grasse S | 39 | g |
| 40 Isoparaffine | 56,8 | g |

| | | |
|--|-----|---|
| Oxyde de fer noir | 4 | g |
| Para-hydroxy benzoate de méthyle | 0,2 | g |

La composition grasse S résulte du mélange des ingrédients suivants :

| | | | |
|---|------------------------------------|------|---|
| 5 | Cire d'abeille | 62,5 | g |
| | Alcool de lanoline | 12,5 | g |
| | Lanoline acétylée | 10 | g |
| | Copolymère selon l'exemple 9 | 15 | g |

10 Dans cette composition le copolymère selon l'exemple 9 peut être avantageusement remplacé par une quantité égale de copolymère préparé selon les exemples 5, 6, 7, 15 et 19 ou un mélange de ces copolymères.

15

20

25

30


35

40

RE V E N D I C A T I O N S

1. Composition grasse pour la réalisation de produits cosmétiques, caractérisée par le fait qu'elle comprend en mélange au moins un corps gras cosmétique et au moins un copolymère non

5 toxique correspondant à la formule suivante :



15 dans laquelle :

R_1 représente une chaîne hydrocarbonée saturée, linéaire ou ramifiée, ayant de 1 à 19 atomes de carbone,

R_2 représente un radical pris dans le groupe constitué par :

a) - O - $\underset{\text{O}}{\underset{||}{\text{C}}} - \text{R}_4$, R_4 ayant la même signification que

20 R_1 mais est différent de R_1 dans un même copolymère,

b) - $\text{CH}_2 - \text{R}_5$, R_5 représentant une chaîne hydrocarbonée saturée, linéaire ou ramifiée, ayant de 5 à 25 atomes de carbone,

25 c) - O - R_6 , R_6 représentant une chaîne hydrocarbonée saturée, ayant de 2 à 18 atomes de carbone,

et d) - $\text{CH}_2 - \text{O} - \underset{\text{O}}{\underset{||}{\text{C}}} - \text{R}_7$, R_7 représentant une chaîne hydro-

30 carbonée saturée, linéaire ou ramifiée, ayant de 1 à 19 atomes de carbone,

et R_3 représente un atome d'hydrogène quand R_2 représente les radicaux a), b) ou c) ou R_3 représente un radical méthyle quand R_2 représente le radical d), ledit copolymère devant être constitué d'au moins 15 % en poids d'au moins un monomère dérivé d'un motif Ia ou d'un motif Ib dans lesquels les chaînes hydrocarbonées, saturées, linéaires ou ramifiées, ont au moins 7 atomes de carbone.

2. Composition selon la revendication 1, caractérisée par le fait que le corps gras cosmétique est présent dans une

40